

Hoito-ohje ja takuu

Futura Public on PVC-vapaa alustaan liimattava lattianpäällyste, joka on tarkoitettu alan ammattilaisen asennettavaksi. Tutustu huolellisesti erilliseen asennusohjeeseen.

Uuden lattian käyttöönottoisuus

Oikein suoritettu käyttöönottoisuus on tärkeä vaihe, joka vaikuttaa lattian toimivuuteen, taloudellisuuteen ja käyttöikään. Rakennus- ja asennustöiden aikana syntyy väistämättä pölyä, likaa, pölyhiukkasia ja roiskeita, jotka voivat vahingoittaa uuden lattian pintaa. Vaikka lattia olisi ollut suojattuna rakennustyön aikana, käyttöönottoisuus tulee silti suorittaa. Esimerkiksi betoni- ja kipsipöly voi helposti tunkeutua jopa hyvin tehdyn suojauksen alle. Poista irtopöly ja -lika kuivasiivousmenetelmillä, kuten lakaisemalla, imuroimalla tai kuivamoppaamalla. Pese sen jälkeen lattia pH neutraalilla (7–8) puhdistusaineella. Liimatahrat poistetaan liimanpoistoaineella. Jos esiintyy betoni- tai kipsipölyä, moppaa lattia nihkeällä mopilla happamalla puhdistusaineella (pH 2–4) valmistajan annosteluohjeen mukaisesti. Pese lattia vähäisellä vesimäärällä niin, ettei liuos ehdi kuivua. Käytä matalakierroksista lattianpesukonetta ja punaista laikkaa. Kuivaa lattia välittömästi vesi-imurilla. Pyyhi lattia huolellisesti jälkikäteen kostealla mopilla vähintään kahdesti käyttäen pH neutraalia puhdistusainetta.

Valinnainen suojakäsittely

Futura Public on kestävä lattiapintamateriaali, eikä sitä tavallisesti ole tarpeen erikseen suojata. Kuitenkin tiloissa, joissa on erityisen suuri kuormitus tai korkea likaantumisasaste, Futura Public -lattialle voi harkita kiillotus- tai vahakäsittelyn tekemistä. Tämä pidentää lattian käyttöikää ja helpottaa jatkuvaa siivousta. Mikäli suojakäsittely halutaan tehdä, etene seuraavasti:

- 1) Ensin puhdista pinta käsittelemällä se matalakierroksisella yksikiekkaisella lattianhoitokoneella, sinisellä laikalla ja voimakkaasti puhdistavalla Euroclean Kraft -aineella valmistajan annosteluohjeiden mukaisesti. Käytä mahdollisimman vähän liuosta.
- 2) Poista lika-vesiseos heti vesipölynimurilla.
- 3) Moppaa lattia huolellisesti vedellä kostutetulla mopilla kahdesti. Anna lattian kuivua perusteellisesti sen jälkeen.
- 4) Suojakäsittelyn valinta
 - a. Kiillotusaine sopii tiloihin, joissa kuormitus on suurta tai joissa lattia altistuu suuremmalle likaantumisasasteelle. Koska vaha on alkoholin kestävä, sitä suositellaan tiloihin, joissa käsitellään alkoholi- ja desinfiointiliuoksia. Kiillotusainekäsittely: Levitä kaksi tasaisesti peittävää kerrosta Euroclean Dull -ainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuivumisaika kerrosten välillä on oltava vähintään 45 minuuttia.
 - b. Vahaa voidaan käyttää tiloissa, joissa kuormitus ja likaantumisasaste ovat normaalit, sekä silloin, kun vahajärjestelmä on osa jatkuvaa siivousta. Vahakäsittely: Levitä yksi tasaisesti peittävä kerros Gipeco Trend -vahaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Siivousohjeet

Futura Public -lattia kestää hyvin vesiroiskeita. Nykyisissä moderneissa siivousjärjestelmissä käytetään kuitenkin mahdollisimman vähän vettä. Kuivat tai kevyesti kosteat menetelmät, joissa hyödynnetään laadukasta siivousvälineistöä ja tehokkaita puhdistusaineita, antavat pitkällä aikavälillä paremman siivoustuloksen. Tämä säästää myös ympäristöä ja tukee hyvää ergonomiaa. Muista sovittaa siivoustiheys tilan käyttö- ja likaantumisasasteen mukaan.

Kevyen likaantumisen tiloissa lattia pyyhitään kuivalla mikrokuitumopilla. Tahrat voi poistaa paikallisesti suihkepallon vedellä ja pH-neutraalilla (7–8) puhdistusaineella. Noudata valmistajan annosteluohjeita.

Voimakkaamman likaantumisen tapauksessa lattia mopataan nihkeällä mikrokuitumopilla ja pH-neutraalilla (7–8) puhdistusaineella. Noudata valmistajan annosteluohjeita.

Suuremmille alueille suositellaan yhdistelmäkonetta, jossa on punainen laikka ja pH-neutraali (7–8) puhdistusaine. Noudata valmistajan annosteluohjeita.

Huom!

Naarmuttavat tuotteet kuten esim. hankausjauheet ja teräsvilla eivät sovellu päällysteen puhdistamiseen.

Vahatun lattian siivous

Moppaus tulee suorittaa säännöllisesti mikrokuitumopilla ja Gipeco Trend -puhdistusaineella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Suuremmille alueille suositellaan yhdistelmäkonetta, jossa on punainen laikka ja Gipeco Trend -puhdistusaine. Noudata valmistajan annosteluohjeita.

Nollauskäsittely

Nollaus voi olla tarpeen erityistilanteissa. Se tarkoittaa, että suojakäsittelyksi aluksi levitetty kiillotusaine tai vaha, kemiallisesti poistetaan lattiasta. Toimenpidettä voidaan suositella voimakkaasti likaantuneille lattioille, siirryttäessä uuteen siivousjärjestelmään tai kun pintasuojakäsittely ei ole tuottanut tyydyttävää tulosta. Nollaus voi aiheuttaa riskin lattian tai lähellä olevien sisustuselementtien vaurioitumiselle, ja sen tulee sen vuoksi suorittaa valtuutettu yritys.

Peitä ja suojaa herkäät pinnat, kuten jalkalistat ja lähellä olevat lattia-alueet. Valmistele käytettävä puhdistusliuos valmistajan ohjeiden mukaan sekoittamalla Gipeco Dipex ja kylmä vesi. Levitä liuos pienille alueille niin, ettei se ehdi kuivua, ja anna vaikuttaa 10–15 minuuttia. Käsittele huolellisesti matalakierroksisella yhdellä harjalla varustetulla kiillotuskoneella ja ruskealla tai mustalla laikalla. Käytä puhdistustyynyjä paikoissa, joihin kone ei pääse.

Poista lika heti märkäimurin avulla. Vaikeissa tapauksissa ja monien kerrosten tapauksessa puhdistusta voi olla tarpeen toistaa useita kertoja, kunnes lattia on vapaa kaikista kiillotuskerroksista.

Neutraloi lattian pinta hankaamalla se matalakierroksisella yhdellä terällä varustetulla kiillotuslaitteella ja puhtaalla lämpimällä vedellä kahdesti. Tämä voidaan tarkistaa pH-paperilla.

Poista vesi märkäimurin avulla. Pyyhi lattia huolellisesti kostealla mopilla vedellä. Anna lattian kuivua perusteellisesti ennen mahdollista pintasuojan lisäämistä.

TAKUU**Voimassaoloaika**

Myönämme viiden (5) vuoden tuotetakuun sekä kymmenen (10) vuoden takuun kulutuspinnalle tuotteen ostopäivästä. Säilytä ostotosite. Jos havaitset tuotteessa vaurioita tai vikoja, älä asenna sitä. Ilmoita havainnoista välittömästi Laattapiste-Pukkila Oy:lle.

Takuu ei kata, jos:

- Lattia, jossa on näkyviä esteettisiä vikoja tai vaurioita, on asennettu.
- Lattiaa ei ole asentanut valtuutettu ammattilainen.
- Liima- ja asennusohjeita ei ole noudatettu.
- Siivousohjeita ei ole noudatettu.
- Lattia on tai on ollut altistunut yli 35 asteen lämpötilalle auringon vaikutuksesta.
- Alusta ei täytä tasaisuusvaatimuksia (± 2 mm 2 metrillä tai $\pm 0,25$ mm 25 cm:llä)
- Lattia on altistunut naarmuille, maalille, epänormaalin raskaille kuormille, mekaanisille vaurioille, hydrauliselle paineelle (kuten trukeille).
- Lattiaa ei ole asennettu kovalle, tasaiselle, suoralle, ei joustavalle tai se on asennettu väärin valmistellulle alustalle.
- Lattia on asennettu betonille, jonka jäämäkosteus on yli 85 % R.H.
- Lattiaa ei ole suojattu toimistotuolien pyörien aiheuttamilta vaurioilta
- Suojaavia huopatassuja ei ole käytetty kalusteiden jaloissa.
- Lattialämmitys ylittää 27 asteen lämpötilan
- Asennuksessa on käytetty muita kuin testattuja ja suositeltuja liimoja.