



Käyttökohteet

- ✓ Lattia
- ✓ Seinä
- ✓ Märkätila
- ✓ Uima-allas
- ✓ Sisätilat
- ✓ Ulkotilat

Alustat

- ✓ Betoni
- ✓ Kevytbetoni
- ✓ Tasoite

Kerrosvahvuus

- ✓ max. 40 mm

6990 betodeck



Sementti ja pesty kvartsihiekkapohjainen matalaemäksinen korjausmassa. Ei alkali-kiviainesreaktion riskiä.

- Soveltuu korjaus- ja tasoitetöihin uima-altaissa, terasseilla ja parvekkeilla.
- Soveltuu teollisiin kohteisiin.

Matalaemäksinen sementtipohjainen muovivahvistettu korjausmassa. Soveltuu käytettäväksi raskaskulutteisilla alustoilla kuten terassit, parvekkeet, uima-altaat, ulkoportaat ja alueilla joissa perinteiset tuotteet voivat aiheuttaa alkali-kiviainesreaktion.



Tuotteen kuvaus

Matala alkaalinen sementtipohjainen veden ja pakkasen kestävä korjausmassa joka sisältää runsaasti puhdasta kvartsihiekkää.

Tehnilised andmed

Tiheys, kuiva:	1700 kg/m ³
Tuote luokka EN1504 - 3:	R1
Puristuslujuus	min 10 MPA
Käyttöaika:	3 tuntia
Päällystettävissä:	18°C
Kevyt kävely/ päällystys:	6 tuntia
Min työskentelylämpötila:	6°C
Suositeltu työskentelylämpötila:	10-20°C
Kerrosvahvuus	1-40 mm
Menekki:	1,8 kg/m ² /mm

Käyttöala

Tasoittamiseen, korjauksiin ja kaatojen rakentamiseen alueille joissa on kosteus ja vesirasitusta.

Alusta

6990 betodeck soveltuu kaikille lujille ja puhtaille betoni- ja sementtipohjaisille tai vastaaville pinnoille.

Alustan esikäsittely

Alustan tulee olla kiinteä sekä puhdas pölystä, rasvasta ja sementtiliimasta. Rasva, öljy tmv. Poistetaan mira 7110 base cleanerilla, korkeapaine-vesipesulla tai muulla tehokkaalla puhdistusmenetelmällä.

Primerointi

Primerointi ei ole välttämätöntä kiinteillä imemättömillä alustoilla. Imevät alustat käsitellään mira 4180 primerilla pakkausohjeiden mukaisesti.

Käyttöohje

25 kg 6990 jauhetta sekoitetaan 3,4-3,9 litraan puhdasta vettä 2-3 minuutin ajan siten, että muodostuu tasainen massa. Käytä hidas kierroksista käsikoneita tai sekoitinta. Varmista että jauhe ja vesi ovat oikean lämpöisiä. Valmiin seoksen käyttöaika on noin 3 tuntia sekoittamisesta 10-20°C lämpötilassa.

Levitä seos välittömästi ja työstä kiinni alustaan. Tuore seos tulee suojata liian nopealta kuivumiselta. Jatkokäsittely vedeneristeellä tai keraamisilla laatoilla voidaan suorittaa 6 tunnin kuluttua, muut päällysteet vaativat pidemmän kuivumisaajan.

Käyttöturvallisuus

Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on sovellettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä turvallisuusvaatimuksia.

Tuote pohjautuu valkosementtiin, jolla on luontaisesti erittäin alhainen kromi VI pitoisuus.

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkaus

25 kg muovivahvistettu paperipussi

Varastointi ja kuljetus

Varastointi ja kuljetus kuivassa ja viileässä. Tuote säilyttää tekniset ominaisuutensa avaamattomassa paketissa min 12 kuukautta valmistuspäivän jälkeen. Tämän jälkeen tekniset ominaisuudet muuttuvat, esimerkiksi kovettumis- ja kuivumisaika pitenee.

Myynti

mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa ja keraamisten laattojen erikoisliikkeissä ympäri maan.