

supercolour

Sementtipohjainen, muovivahvistettu saumalaasti lattioihin ja seiniin kuiva- ja märkätiloissa sisällä ja ulkona

- **Vettä ja likaa hylkivä, joustava erikoissaumalaasti lattioihin ja seiniin monissa eri väreissä**
- **Haalistumista kestävä**
- **Sopii päivittäin siivottaviin märkätiloihin**
- **Soveltuu erinomaisesti imemättömien laattojen saumaukseen**

supercolour on tiivis ja kestävä saumalaasti, joka suojaa tiloja bakteereiden tunkeutumiselta. Saumat kestävät tehokastakin puhdistusta ja sopivat erinomaisesti märkätiloihin.

supercolour on kuivaseos, joka on veteen sekoittamisen jälkeen valmis käytettäväksi. Saumalaasti on helppo valmistaa ja levittää.

supercolour on saatavilla 1,2 kg muovipurkeissa sekä 5 kg ja 15 kg paperisäkeissä monissa eri väreissä, katso värikartta.

Käyttökohteet

- ✔ Seinä
- ✔ Lattia
- ✔ Märkätila
- ✔ Uima-altaat
- ✔ Sisätilat
- ✔ Ulkotilat

Laattatyyppi

- ✔ Keraaminen laatta jonka vedenimukyky on alle 0,5%
- ✔ Keraaminen laatta jonka vedenimukyky on yli 0,5%
- ✔ Luonnonkivi

Leveys

- ✔ 2–10 mm

Tuotekuvaus

Sementtipohjainen, muovivahvisteinen, nopeasti kuivuva ja joustava pakkasen- ja vedenkestävä kuivalaasti.

Tekniset tiedot

Ominaispaino	1500 kg/m³
Tuotteen luokka EN 13888	CG2 WA
Käyttöaika valmislaastina	1–2 tuntia
Kuivumisaika 18 °C lämpötilassa	
Kevyt kulutus	3–6 tuntia
Lopullinen kovettuminen	7 päivää
Käyttölämpötila	
Minimikäyttölämpötila	6 °C
Suositeltava käyttölämpötila	10–20 °C
Menekki (riippuen laatan koosta ja sauman leveydestä)	0,5–1,8 kg/m²

Käyttöala

Kaakeli- ja klinkkerilaattojen saumaukseen seinillä ja lattioilla kuivissa ja märissä sisä- ja ulkotiloissa. Bakteerien kapillaarinen tunkeutuminen tiiviissä saumassa on erittäin pieni. Saumat kestävät suurta rasitusta ja kulutusta sekä tehokasta puhdistusta. Tästä johtuen supercolour soveltuu erinomaisesti märkätiloihin.

Laatan tyyppi

supercolour soveltuu kaikille laattatyyppeille ja luonnonkiville. Se soveltuu erityisen hyvin imemättömille laatoille

Alustan esikäsittely

Saumojen ja laattojen on oltava kuivia sekä puhtaita öljystä, rasvasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Käyttö

15 kg jauhetta sekoitetaan 3,6–3,9 litraan puhdasta vettä. Parhaan tuloksen varmistamiseksi kannattaa sekoittaa hitaalla vispilällä, jotta laastiin ei sekoitu ylimääräistä ilmaa. Jauheen, veden ja alustan lämpötilan on oltava suosituslämpötilan mukaisia. Jatka sekoittamista 2–3 minuutin ajan, kunnes massa on tasainen. Laasti on käytettävä 1–2 tunnin kuluessa sekoittamisesta. mira supercolour levitetään alustaan vinottain saumoihin nähden kumilastalla niin, että saumat täyttyvät kokonaan laastilla. Kun laasti on kuivunut niin, että se on vielä joustavaa, ylimääräinen laasti poistetaan kostealla sienellä.
Pidä saumojen pesusieni koko ajan puhtaana. Kun laasti on kuivunut muttei kokonaan kovettunut, laatat kiillotetaan karhunkielellä. Saumat on pidettävä kosteina 1–2 päivän ajan, jotta saumasta tulee mahdollisimman kestävä. Alustan tai laattojen ollessa erittäin imeviä saumat on kostutettava sienellä.
mira supercolourin jäännökset poistetaan mira 7120 ceramic cleanerilla aikaisintaan 2 päivän kuluttua saumauksesta. Pinta kestää kävelyä laattojen imevyydestä ja tilan lämpötilasta riippuen 3–6 tunnin kuluttua ja on lopullisesti kovettunut 7 päivän kuluttua.

Käyttöturvallisuus

Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on sovellettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä turvallisuusvaatimuksia.
Tuote pohjautuu valkosementtiin, jolla on luontaisesti erittäin alhainen kromi VI pitoisuus.
Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkauskoot

supercolour on saatavilla 1,2 kg muovipurkeissa sekä 5 kg ja 15 kg paperisäkeissä.

Varastointi ja kuljetus

Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa. Varastointiaika on vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa ja ehjässä paperisäkissä, muovipurkissa vähintään 2 vuotta.

Myynti

mira tuotteita on saatavana Suomen parhaista rakennustarvikeliikkeistä.