

- Laatoitusalustojen vedeneristykset; märkätilat, ulkotilat ja uima-altaat
- Tilaan kohdistuvat erilaiset rasitukset määrittävät vedeneristämisen ja rakenteiden suojaamisen tarpeen sekä käytettävät tuotteet
- Huomioi mahdolliset vedeneristämisen sertifikaatit ja noudata järjestelmä- ja tuoteohjeita

## SIVELTÄVÄ VEDENERISTE MÄRKÄTILOIHIN JA MUIHIN SISÄTILOIHIN

Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä märkätilojen seinä- ja lattiarakenteille uudis- että korjausrakentamisessa



### Mapegum WPS

**Alustat:** kiviainespohjaiset materiaalit ja märkätilaan soveltuvat levyt

**Pohjuste:** Primer G (yleispohjuste kaikille alustoille)

**Odotusaika:** ensimmäisen ja toisen kerroksen välillä: n. 60 min. (kosketuskuiva) ennen päällysteen asennusta 12–24 tuntia



Primer G -pohjuste, Mapeflex MS45 - tiivistysmassa, Mapeband B DC - kaivolaippa, Fiberfilt - kangasnauha, Mapequard PC -läpivientikappaleet

## SEMENTTIPOHJAINEN VEDENERISTYSLAASTI ULKOTILOIHIN JA ALTAISIIN

2-komponenttinen tuote rakenteiden vedeneristämiseen ja suojaukseen (EN 14891 ja EN 1504-2)



### Mapelastic

**Alustat:** betonirakenteet, sementtipohjaiset pintavalut ja tasoitepinnat

**Pohjuste:** alustan vesikostutus (imukykyiset alustat)

**Käyttöaika:** sekoitettuna astiassa n. 1 h

**Odotusaika:** ensimmäisen ja toisen kerroksen välillä: n. 4–5 h ennen päällysteen asennusta 1–5 vrk (olosuhteista riippuen)



Mapenet -lasikuituverkko, Mapeband Easy -vahvikenauha, Mapeband Easy -kulmakappaleet